FOUR À BOIS TRADITIONNEL

Description:
Four du Portugal fabriqué de manière traditionnel; en brique; carreaux et mortier réfractaire. Fini a peinture blanche. Porte et cheminée en **fer zinc,** Nos four sont prêt à utiliser un tournebroche.

Pour prolonger la durée de vie du four, installez-le dans un endroit sec et couvert, en évitant de l'exposer à des conditions météorologiques défavorables. Nous suggérons que le four soit protégé par un toit.

La plupart des fours à pain s'installent sous abri car il est plus agréable de cuisiner à l'abri des intempéries mais aussi car, selon la matière qui constitue les pièces du four à pain, il est nécessaire de protéger cette matière de l'humidité et du gel. C'est le cas de nos fours à bois qui sont 100% en terre cuite réfractaire. Ils doivent rester au sec l'hiver car le gel, après absorption d'eau, réduirait de beaucoup la longévité du four

External Measures
Mesures Externes
Medidas Externas

(Approximate)
(Approximatif)
(Aproximado)

Internal Measures
Mesures Internes
Medidas Internas

Door Measure
Mesure de Porte
Medida da Porta

Pizza Ø 30 cm

100 x 100 cm	610	Ø 75	35 cm	4
40"L X 40"L X27" HT	1250 lb	34"P X 29"L X 15"H	13-3/4"	4

Cheminée - **ø140mm :** Il est possible d'allonger la cheminée en utilisant un réduit 6" a 5", ou installer une cheminée isolée 6" Ø intérieure ou faire fabriquer une cheminée sur mesure.

La mesure indiquée représente la base carrée extérieure. En raison de la construction artisanale, le poids et les mesures sont approximatifs (moyens), de petites différences pouvant survenir.

Dans le procédé de construction du four, la matière première utilisée consiste en un mélange de mortiers pour hautes températures, de briques et de briques réfractaires et de fer.

Aucun produit chimique supplémentaire n'est utilisé dans la fabrication, il n'y a donc aucun risque de contamination alimentaire des produits cuits dans le four.

QUE DOIS-JE SAVOIR AVANT D'ACHETER LE FOUR:

Considérer accéder à l'emplacement où vous souhaitez installer, étant donné que le four est d'une seule pièce; lourd et difficile à manœuvrer.

Demandez à la personne qui installera le four, selon le lieu d´installation, confirmer la meilleur solution d´évacuation des fumées en fonction de l´emplacement

Il n'est pas conseillé l'utilisation du four en hiver à cause de l'humidité accumulée dans le mortier et la différence de température à extérieure et à intérieure du four qui pourrait causer un choc thermique

CONSEIL D'INSTALLATION:

Installez le four dans un endroit sec et couvert, en évitant l'exposition à des conditions météorologiques défavorables. Le four doit être conservé au sec, à l'abri de l'humidité pour éviter les chocs thermiques (afin de ne pas le fissurer).

Le four doit être installé sur une base solide. Le meuble peut être en bois mais il est conseillé d'assoir le four sur du ciment, granit ou autres matériaux non combustible.

ISOLATION:

Le four isolé a plus de durabilité, est protégé des différentes températures, ce qui prolongera l´énergie thermique produite et réduira la consommation de bois de chauffage.

Avant la première utilisation du four, il est essentiel de procéder au séchage et l´élimination de l´humidité résiduelle résultant du processus de fabrication, d´isolation et d´installation

COMMENT ÉLIMINER L'HUMIDITÉ RÉSIDUELLE AVANT L'UTILISATION?

Le processus de séchage (durcissement) est réalisé en trois étapes avec un intervalle de 24 heures :

1 - Faire un petit feu (avec petit morceaux de bois) au centre du four, porte et cheminée complétement ouvertes .

2 - Ajoutez du bois de chauffage progressivement pour que le chauffage soit progressif, jusqu'à 100 Cº au maximum. Laisser environ 2 heures, jusqu'à ce qu´il soit cendré.

3 - Répétez le processus 2 fois de plus, après un intervalle minimum de 24 heures. Après le 3éme chauffage, vous pouvez augmenter progressivement la température maximale jusqu´à 250 Cº.

Respectez les températures indiquées pour que le four se dilate progressivement, évitant ainsi d´éventuels chocs thermiques pouvant provoquer des fissures.

CHAUFFAGE:

Placer le bois dans le centre du four. Laissez la petite porte (et cheminée) ouverte (s) . Laissez le feu brûler lentement, en mettant progressivement le bois. Lorsque la température désirée est atteinte vous pouvez distribuer le bois et la braise autour de l'intérieur de l'ensemble du four. Les essences de bois recommandés sont : Érable, Hêtre, Chêne et Pommier.

Laisser gravir les flammes sur le dôme du four, la brique deviendra blanche.

Deux méthodes de cuissons. Vous pouvez retirer le bois restant, fermez la porte (et la cheminée) afin de ne pas perdre de la chaleur (cuisson du pain par exemple) ou pousser les braises autour de l'intérieur du four.

Utiliser le thermomètre pour contrôler la température. Non passant 350Cº et 250ºC lors de la combustion est la température maximale utilisée pour la cuisson. Le degré de 650 F (345 Cº) est idéal pour la cuisson de pizza.

MISE EN GARDE ET PRÉCAUTIONS :

Ne jamais utiliser d'eau pour abaisser la température du four ou éteindre le feu, ceci pourrait causer des dommages au four.
Ne pas mettre trop de bois, ce qui conduit à un échauffement brusque du four et pourrait causer des dommages graves.
Ne pas utiliser du carburant pour allumer le feu car il peut contaminer vos aliments

FAQ :

- **Dois-je refaire le processus de séchage à tous les débuts de saisons :**

  Oui, nous vous suggérons fortement de refaire le processus de séchage à tous les débuts de saisons pour enlever l'humidité accumulée pendant l'hiver.

- **Des fissures peuvent-elles apparaître dans le four?**

  Oui, il est normale que des fissures de surface puissent apparaître :
  - Vous pouvez effectuer les réparations à la fin de la saison pour qu'il n'y en est pas d'autres qui apparaissent après votre réparation. Un Mortier haute température pour foyer que vous trouverez en quincaillerie peut très bien Faire l'affaire.
  - Humidité résiduelle dans la brique peut provoque un choc thermique (processus de séchage recommandé)

- **Puis-je peindre le four avec une autre couleur?**

Oui, nous recommandons l'utilisation de la peinture acrylique ou haute température. Choisissez la couleur que vous désirez. Nous vous conseillons de toujours vérifier les spécifications de l'encre, de sorte qu'il ne contient aucun élément toxique et / ou inflammables.